

SCHEMA TECNICA

RED ROCK



Certificato ENplus A1



- ❖ Ottenuto da legno tenero della famiglia delle conifere
- ❖ Si caratterizza per il basso residuo di ceneri e l'alto potere calorifico che lo pone tra i migliori del mercato
- ❖ Idoneo all'utilizzo su qualsiasi tipologia di stufa a pellet
- ❖ Essenza: Abete
- ❖ Pellet da 6 mm in sacchi serigrafati da 15 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

VALORE	U. M.	VALORE
Diametro	mm	6
Potere calorifico	kw h/Kg	5,2
Umidità	%	10
Ceneri	%	0,5
Azoto	%	0,3
Cloro	%	0,02
Zolfo	%	0,04

